

KOUDE ZOAB GEBRUIKSKLAAR



BITUMAX 2

ONDERHOUD VAN WEGEN,
TROTTOIRS EN PARKINGS

ACTIE

- Herstellen



Geproduceerd



in Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Emmer
van 25 Kg

INNOVATIE:

■ Afdeklag speciaal ontworpen voor alle reparatie- en herstelwerkzaamheden die snel moeten worden uitgevoerd: geen onderbreking van het verkeer.

■ PRAKTISCH: gebruiksklaar. Geen primer nodig.

■ ZEER RESISTENT: bestand tegen temperatuurschommelingen (eens aangebracht).

VEILIG:

■ Voldoet aan de specificaties van de norm NF P 98-139.

■ Emmer voorzien van een plastic zak:

- goede bewaring van de koude afdeklag.
- herbruikbaar.
- minder afval = minder verspilling.

TIP:

■ Voor gebruik op alle soorten oppervlakken: asfalt, beton, tegelvloer... voor herstellingen van kuilen, reparaties van geulen, trottoirs, overlopen, ophogingen van putdeksels...

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ In de WINTER bevat de formule meer oplosmiddelen (om het product kneedbaar te houden) = soepeler product = volledig droog kan tot 4 dagen duren afhankelijk van de wind, de vochtigheid, de temperatuur... ■ Verkeer kan over het aangebrachte product blijven rijden, voor het compleet droog is. ■ Gedurende de rest van het jaar bevat de formule een normaal aantal oplosmiddelen = droog in 24 uur. ■ Alle puin, modder... reinigen, schoonvegen en verwijderen. ■ Het zoab aanbrengen, door telkens een centimeter toe te voegen bovenop de laatste laag. ■ Verdichten met een schop of een stamper. ■ Bij herstellingswerken in een bocht kan het verdichten worden gedaan met een trillende plaat of een cilinder. ■ De herstelde zone opnieuw vrijmaken voor het verkeer. Na gebruik het gereedschap reinigen met een oplosmiddel (PROSOLV' 3). ■ Temperatuur voor het aanbrengen: +10 °C tot 25 °C.

KENMERKEN:

- Fysieke toestand: rood aggregaat.
- Korrelgrootteverdeling: 0,6.
- Dichtheid: ongeveer 1.800 kg/m³ aan 25°C.
- Verbruik: 60 tot 80 kg/m² voor 3 tot 5 cm dikte.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV' 3 ■ PROSOLV'3 B LINGETTES

IR:

03/19