PINTURA DE RETOQUE ANTICORROSIÓN

IPC
UNIQUE PAR NATURE

PICTURA AC

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PINTURAS

ACCIÓN
- **Retocar**
- **Pintar**
- **Proteger**

Foto no contractual



INNOVACIÓN:
- Pintura laca antióxido para aplicación directa sobre acero y metales no ferrosos.
- Pigmento con inhibidor de corrosión a base de fosfato de zinc.
- Acabado satinado.
- Protección y decoración de la madera (abeto y especies nacionales).

PROTECCIÓN:
- Buena resistencia a la intemperie.
- Elimina la necesidad de imprimación.

CONSEJO:
- Para su uso en estructuras metálicas de edificios industriales, para la renovación de equipos de obras públicas, protección de carpintería metálica, trabajos de mantenimiento en entornos industriales y acabado de la madera.
- Ideal para todos los sectores de actividad.

ENVASES:

Aerosol
400 ml

MODO DE EMPLEO:

- Agitar el aerosol.
- Preparación de la superficie:
  - Acero: Sobre una superficie arenada o granallada con abrasivo o cepillada y desengrasada.
  - Madera: Sobre una superficie lijada y libre de polvo.
- Aplicar el producto sobre la superficie preparada.
- T°C soporte: 5-25°C y T° ambiente: 8-30°C.
- Higrometría: máx. 70 %.
- Dejar secar el producto:
  - Seco al polvo: 40 min.
  - Seco al tacto: 5 h.
  - Secado total: 36 h.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Líquido.
- Color (RAL): 9010 blanco, 5017 azul, 5002 azul, 5013 azul cobalto, 3000 rojo, 6005 verde, 1003 amarillo, 7016 gris antracita, 9005 negro brillante; 9005 negro satinado.
- Olor: característico.
- Densidad: 1,03.
- Extracto seco: Peso: 71,5 % ± 2 ; Volumen: 58,4 %.
- Rendimiento teórico: 7,7 m^2 kg.