

# TECK ETANCH

## VLOEIBAAR WATERDICHTMAKENDE COATING NIET VOOR CIRCULATIE



MESELAAR - GRONDWERKER - OPEENBAAR WERKEN	TIMMERMAN - DAKDECKER - WATERDICHTMAKER	DEKVELDEKKER - VLOERLEGGER - TEGELZETTER	GEVELBOUWER	ZWEMBADBOUWER - TUINARCHITECT
---	---	--	-------------	-------------------------------

■ TECK ETANCH is een elastische afdichtingscoating op de basis van acrylcopolymeren in waterige dispersie, die na droging een flexibele en waterdichte film vormt. ■ Het wordt toegepast in 2 lagen, alleen of in combinatie met TECK RENFORT, een ongeweven gaas, voor een hogere mechanische sterkte. ■ Hoge UV-weerstand. ■ Uitstekende aanhechting op alle soorten ondergronden. ■ De soepelheid laat toe de uitzetting van de materialen te volgen. ■ Dankzij de thixotrope formulering kan het worden gecombineerd met alle soorten architecturale aspecten. ■ Zonder oplosmiddelen, zonder CMR.

### TOEPASSINGEN:

Voor toepassing in nieuwe constructies of renovaties voor afdichtingswerken: traditionele daken, daken van terrassen en balkons, metalen afdekkingen, gevels, buiten- en/of binnenmuren. Elastische afdichtingscoating voor toepassing op alle ondergronden, zowel binnen als buiten. Vormt een soepele film na drogen. Maakt reparatie van dakpannen, goten en leidingen mogelijk. Ideaal voor het waterdicht maken en behandelen van scheuren. Kan worden toegepast op: beton, mortel, tegels, leisteen, vezelcement, spaanplaat, een- of meerlaagse bitumen-coating, zink, aluminium, gegalvaniseerd staal, PVC, enz.

BESCHIKBARE  
VERPAKKINGEN  
5 kg • 25 kg

### KENMERKEN:

■ Fysische toestand: pasta. ■ pH: 8,50. ■ Kleur: grijs. ■ Geur: karakteristieke geur. ■ Oplosbaarheid: oplosbaar in water. ■ Breukrek met gaas: 291%. ■ Breukrek zonder gaas: 371%.

### VOORZORGSMATREGELEN:

■ Niet toepassen bij regen, hoge temperaturen (meer dan +30°C) en/of harde wind. ■ Controleer of de ondergrond proper en droog is en vrij van niet-hechtende deeltjes. ■ Reinig gereedschap met water vóór het product droogt. ■ Voorbereiding van de ondergrond: droog reinigen met een afbijtmiddel. Ontvetten: TECHNO DIS. Schoonmaken van cementsluier; TECHNO CBC. Schoonmaken van groene sporen/algae: ANTI LICHEN-gamma. **VEILIGHEID:** ■ raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### GEMIDDELD VERBRUIK/OPPERVLAKTE



### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Klaar voor gebruik. ■ Mengen vóór gebruik. ■ Aanbrengen met rol of borstel in 2 lagen verspreid over 48 uren. ■ In het geval dat u TECK ETANCH gebruikt in combinatie met TECK RENFORT-gaas voor het overbruggen van scheuren, het verstevigen van hoeken of voor het betegelen (gebruik een flexibele lijm van het type c2s), rol het gaas af en laat dit doorheen de eerste laag penetreren, zonder plooiën of bobbel. Zorg ervoor dat het volledige gaas bedekt is. Gemiddeld verbruik: 1 tot 1,25 kg per m<sup>2</sup> per laag. ■ Geschikt voor incidenteel voetgangersverkeer, toegang voor onderhoud, enz.

### OPSLAG:

■ Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en goed geventileerde plaats weg van zonlicht. ■ Houd de containers goed gesloten tijdens de bewaring. ■ Beschermen tegen vorst. ■ Bewaren bij temperatuur tussen +5°C en +30°C. ■ Houdbaarheid: 24 maanden.

### SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES: de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevestigend zijn.