

# CORROSIEWERENDE RETOUCHEERVERF



## PICTURA AC

ONDERHOUD VAN  
GEBOUWEN EN VERF

### ACTIE

- Schilderen
- Beschermen




Geproduceerd



In Frankrijk

### VERPAKKINGEN:



Spuitbus  
400 ml

### INNOVATIE:

- Corrosiewerende afwerkingslakverf voor directe toepassing op staal en ferrometalen.
- Pigment met zinkfosfaat corrosieremmer.
- Satijnen afwerking.
- Bescherming en decoratie van hout (dennen en nationale soorten).

### VEILIG:

- Goede weersbestendigheid.
- Vermijdt gebruik van een primer.

### TIP:

- Wordt gebruikt op metalen gebinten van industriële gebouwen, voor het renoveren van materiaal van openbare werken, bescherming van metaalwerk, onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen, houtafwerking.
- Ideaal voor alle sectoren.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- De spuitbus schudden.
- Voorbereiding van het oppervlak:
  - Staal: op een gezondstraald of geborsteld en ontvet oppervlak.
  - Hout: op een geschuurd en stofvrij gemaakt oppervlak.
- Het product aanbrengen op het voorbereide oppervlak.
- Temp. ondergrond: 5-25°C en omgevingstemperatuur: 8-30°C.
- Vochtigheid: max. 70%.
- Het product laten drogen:
  - Stofvrij: 40 min.
  - Droog bij aanraken: 5 u.
  - Schijnbaar afgewerkt: 36 u.

### KENMERKEN:

- Aspect: vloeibaar.
- Kleur (RAL): 9010 wit; 5017 blauw; 5002 blauw; 5013 kobaltblauw; 3000 rood; 6005 groen; 1003 geel; 7016 houtskoolgrijs; glanzend zwart en satijnzwart.
- Geur: oplosmiddel.
- Dichtheid: 1,03.
- Droog extract: gewicht: 71,5% ± 2; volume: 58,4%.
- Theoretisch rendement: 7,7 m<sup>2</sup>/kg.