


TECK DESACTIV PAE

BETON DEACTIVATOR



■ **TECK DESACTIV PAE** is een gebruiksklare oppervlakte-activator voor gewassen beton. ■ **TECK DESACTIV PAE** vertraagt de uitharding van het oppervlak, zodat na het hogedruks-puiten de in de betonmassa aanwezige aggregaten zichtbaar worden. ■ Het gedeactiveerde beton combineert de voordelen van betonsterkte en een natuurlijk, slijtvast antislipoppervlak. ■ De deactiveringsdiepte ligt tussen 2 en 4 mm. ■ **TECK DESACTIV PAE** is ontworpen voor beton met 6 tot 15 mm aggregaten. Gewassen grind" esthetisch uiterlijk. ■ Antislip: vermindert het risico op vallen. ■ Gebruiksklaar: praktisch, zonder risico op verdunningsfouten. ■ De kleur maakt het gemakkelijk om de behandelde oppervlakken te controleren. Verstoppt de sproeiers niet.

BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN
20 L

TOEPASSINGEN:

TECK DESACTIV PAE kan gebruikt worden in de volgende gebieden: openbare pleinen, voetgangersgebieden, trottoirs, opritten, zwembadomgevingen, terrassen, decoratieve plantenbakken, enz. Het gebruikte beton moet geformuleerd zijn als gedeactiveerd beton.

KENMERKEN:

■ Fysische toestand: viskeuze vloeistof. ■ Kleur: wit. ■ Geur: reukloos. ■ pH: 4.50.
■ Dichtheid: 1. ■ Oplosbaarheid: oplosbaar in water.

VOORZORGSMATREGELEN:

■ Bij het maken van beton raden we aan een waterreducerende plastificeerder te gebruiken zoals **TECK PLAST**. ■ Dit product homogeniseert het beton en maakt het gemakkelijker te bewerken. ■ Om gewassen grindoppervlakken na verloop van tijd te beschermen tegen vlekken en de ontwikkeling van groene vlekken of micro-organismen, raden we aan **BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE CAP VERT** kleurloze oppervlaktebescherming aan te brengen.

VEILIGHEID: ■ **raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.**

GEBUIKSAANWIJZING:

■ Schudden voor gebruik. ■ Breng **TECK DESACTIV PAE** aan met een spuit onmiddellijk nadat het penetrant water is verdwenen. ■ Door de witte kleur kun je controleren of het product correct is aangebracht. ■ Nadat het beton volledig is uitgehard en voordat het uithardt op het oppervlak, wassen met water onder druk. ■ De verhardingstijd van het oppervlak (tot 20 uur na het mengen) varieert naargelang het type cement, de omgevingstemperatuur, de vochtigheid, de wind, enz. ■ Als er aggregaten uitspringen tijdens het wassen onder druk, verhoog dan de tijd voor het wassen. ■ Houd het verhardingsproces goed in de gaten om te vermijden dat de verhardingstijd van het beton overschreden wordt. ■ Dekking: 4 tot 5 m² per liter. ■ Vergeet niet om oppervlakken die niet behandeld worden te beschermen. ■ Vermijd werken in de regen, bij kans op regen, grote hitte (temperatuur boven +30°C) en/of harde wind. ■ Voorafgaande testen worden aanbevolen om de compatibiliteit van **teck desactiv pae** met de samenstelling van het gebruikte beton te controleren. ■ Gereedschap reinigen met water voor het drogen.

OPSLAG:

■ Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een beschutte, droge, goed geventileerde plaats. ■ Beschermen tegen vorst. ■ Houd verpakkingen gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn. ■ Bewaren bij een temperatuur tussen +5 en +25°C.
■ Houdbaarheid: 24 maanden.

GEMIDDELD VERBRUIK/OPPERVLAKTE



SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES: de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevredigend zijn.