FABRICATION FRANÇAISE

TECK STONE
LA SIGNATURE DE VOS CHANTIERS

ACCEL PRISE

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE A EFFET ANTIGEL

MAÇON - TERRASSIER - TP
PLAQUISTE - PLÂTRIER - PEINTRE
CHAPISTE - SOLIER - CARRELEUR
FAÇADIER
PISCINISTE - PAYSAGISTE

■ ACCEL PRISE accélère le durcissement des bétons, mortiers et enduits. En se diluant dans l'eau de gâchage ACCEL PRISE va déclencher une élévation de la température qui accroît l'hydratation du ciment. La résistance mécanique des bétons, mortiers et enduits sera plus rapide les protégeant ainsi des risques de gel. ■ ACCEL PRISE peut être employé l'été, il permettra un grattage plus rapide des enduits mono couche. ■ ACCEL PRISE : • Protège les bétons, mortiers et enduits frais jusqu'à une température extérieure de -5°C environ. • Améliore la rotation des coffrages ou des moules. • Employé en préfabrication : l'étuvage est fortement diminué permettant ainsi une économie énergétique appréciable et des rythmes de production plus élevés. • Offres de plus grandes résistances initiales et finales.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
25 Kg

UTILISATIONS :

ACCEL PRISE s'emploie l'hiver en cas de chute des températures, dans des domaines tels que : bétons préfabriqués, montage de murs en parpaing ou brique, réalisation d'enduit mono couche ou d'enduit traditionnel.
ACCEL PRISE s'utilise aussi en été afin d'accélérer le processus de durcissement.

CARACTÉRISTIQUES :

■ Etat physique : solide. ■ Forme : perle. ■ Couleur : blanc. ■ Odeur : inodore. ■ Densité : 0,8.
■ Hydrosolubilité : soluble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

■ **ACCEL PRISE** ne doit pas notamment être utilisé dans les bétons précontrains, les planchers chauffants, les bétons en contact avec de l'acier galvanisé, du magnésium ou de l'aluminium.
■ Bien respecter les règles de bétonnage par temps froid, entre autre :
• Employer des ciments de classe R.
• Augmenter le dosage en ciment.
• Ne pas utiliser des agrégats gelés.
■ **ACCEL PRISE** contient des chlorures. Il est donc nécessaire de respecter les préconisations de la norme P 18-203 (DTU 21-4 de 1977).
SÉCURITÉ : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

MODE D'EMPLOI :

■ Utiliser le récipient doseur pour prélever la quantité nécessaire d'**ACCEL PRISE**.
■ Diluer **ACCEL PRISE** dans 1 L d'eau puis mélanger aux agrégats.
■ Le dosage recommandé en **ACCEL PRISE** est compris entre 0,3 et 0,6 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 100 et 200 g par sac de 35 kg de ciment.
■ **ACCEL PRISE** peut être avantageusement utilisé avec **TECK PLAST**, on réunira ainsi les avantages liés à l'accélération de prise et de durcissement d'**ACCEL PRISE** avec l'amélioration de la montée en résistance obtenue par la réduction de l'eau.
■ Le dosage pour les enduits monocouches : de 100 à 200 g pour 6 sacs de 25 kg d'enduit.

STOCKAGE :

■ Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
■ Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
■ Conserver à température comprise entre -20°C et +40°C.
■ Conservation : 12 mois.

NETTOYAGE DES OUTILS

RESPONSABILITÉS ET GARANTIES : Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.