



BUILDING MORTIER

- ENTRETIEN ROUTES, TROTTOIRS, PARKINGS
- ENTRETIEN BÂTIMENTS ET PEINTURES

ACTION

- Réparer



Photo non contractuelle



INNOVATION :

■ Mortier de résine conçu pour la réparation en surface horizontale de nids de poule, trous, nez de marches sur tous types d'ouvrages en béton, ciment ou dérivés.

■ Prise rapide : remise en service du sol en 2 heures.

■ Grande résistance mécanique.

PROTECTION :

■ Pré-dosé : pas d'erreur de dosage.

CONSEIL :

■ Idéal pour les services techniques, entretien bâtiments, maintenance, BTP.

■ Convient pour la réparation des rampes d'accès, escaliers, sols d'entrepôt ou de parking, etc.

MODE D'EMPLOI :

■ S'applique à la truelle ou à la taloche.

■ Consommation : 2 kg/m²/mm d'épaisseur

■ Laisser sécher à l'air libre. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité.

**Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.*

CARACTÉRISTIQUES :

■ Aspect après mélange : pâte grise.

■ Aspect après séchage : solide gris.

■ Ensemble de 5 kg comprenant : 4 kg d'agré-gats (charge), 0,8 kg de liant et 0,2 kg de primaire.

■ Mortier : charge réactive + liant à base de résine méthacrylate.

■ Primaire d'accroche : résine polyuréthane.

■ Rapport de mélange charge/résine = 83,3 / 16,7 en poids.

CONDITIONNEMENTS :



Seau
de 5 Kg

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- PICTURA COLOR EPOXY GRIS ■ BUILDING RESINE



BUILDING MORTIER

Mortier de réparation

MODE D'EMPLOI :

- Le mortier de réparation s'utilise sur des supports propres, cohérents et secs. Les bords des réparations à effectuer doivent être francs et d'une profondeur minimale de 5 mm.
- Dépoussiérer soigneusement le support, puis appliquer à la brosse le primaire. Temps de séchage avant application du mortier : 15 à 30 minutes.
- Mélanger soigneusement les agrégats et le liant pour générer le mortier. L'application se fait à la truelle ou à la taloche métallique en compactant soigneusement pour éviter les cavités. S'il est nécessaire de coffrer, protéger le coffrage ou la règle avec du polyéthylène.
- A 20°C et 60 % d'humidité relative, le séchage varie de 30 minutes à 2 heures.
- Afin d'obtenir le maximum d'efficacité, le mortier doit être utilisé à une température comprise entre 0 et 35°C. La température du support doit toujours être supérieure de 3°C au point de rosée (la différence de température entre l'air, le support et le produit ne doit pas dépasser 3°C).
- Nettoyer les outils au diluant.

STOCKAGE :

- 1 an dans son emballage d'origine.
- Stocker à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.