

# MASTIC COLLE À BASE DE POLYMÈRE MS




## FIX MS 60 GRIS

### ACTION

- Coller
- Étanchéifier



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France



AUCUN PICTO

### CONDITIONNEMENTS :

Poche souple  
600 mL

### INNOVATION :

- Assemblage souple et étanche sur de nombreux matériaux.
- Conditionnement en poche = moins de déchets.
- Applicable sur support horizontal ou vertical, sur support poreux ou humide, en intérieur et en extérieur.

### PROTECTION :

- Mastic polyvalent sans pictogramme de danger.
- Sans isocyanates, silicones ou solvants.

### CONSEIL :

- Idéal pour des applications de collage et étanchéité dans le bâtiment et l'industrie.
- Adhère sans primaire sur tous types de supports tels que : bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène.

### MODE D'EMPLOI :

- Dépoussiérer et nettoyer les surfaces à assembler. Éliminer toutes les parties friables.
- Couper l'extrémité de la poche à l'aide d'un cutter. Placer la poche dans un pistolet à mastic.
- Appliquer avec un pistolet manuel ou pneumatique. Lisser le mastic frais à l'aide d'une spatule ou par simple lissage à l'eau savonneuse avant pénétration.
- Température d'application : + 5°C à + 40°C.
- Stockage : 18 mois au frais (+10°C à +25°C) et au sec en emballage d'origine non ouvert.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Composition : mastic polymère MS.
- Système de durcissement par l'humidité de l'air.
- Couleur : gris.
- Densité 1,53.
- Formation de peau : 10 minutes à 23°C (ISO 7390).
- Vitesse de polymérisation : 2-3 mm/24 h à 23°C et 50 % d'humidité relative.
- Dureté Shore A : 60 (après polymérisation selon DIN 53505).
- Allongement à la rupture : 300 % (DIN 53504).
- Résistance à la rupture : 2,2 MPa (DIN 53504).
- Résistance à la température : -40°C + 100°C (après polymérisation).

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ PISTOLET MASTIC ■ TECHNO FIX ■ PROSOLV LINGETTE

NOUVEAU PRODUIT

01/27