


# PRIMA POWDER

## POEDERPRIMER VOOR HET VERLIJMEN VAN BETON, MORTEL EN PLEISTERWERK



BESCHIKBARE  
VERPAKKINGEN  
**Dosis van 350 g**



■ **PRIMA POWDER** is een hechtend en waterdicht makend harspoeder dat de hechting van beton, mortel, pleister of gips versterkt op alle ondergronden, zelfs de meest gladde. Verwerkt in het mengsel, verhoogt het de hechting aan de ondergrond, verbetert het de waterbestendigheid en vergemakkelijkt het aanbrengen. ■ Dispergeert gemakkelijk in water met eenvoudig roeren voor oppervlaktetoepassing om de porositeit van de ondergrond te reguleren, de hechting te bevorderen en de waterdichtheid te verbeteren. ■ Versterkt de mechanische weerstand, houdt scheuren onder controle en garandeert de duurzaamheid van uw reparaties. ■ Verpakt in doses voor snel en gemakkelijk gebruik. ■ Elimineert witte uitbloeiingen van acrylaatharsen bij troffelen. ■ Bevroest niet.

### TOEPASSINGEN:

Kan worden toegevoegd aan de mix voor het maken van lijm mortel, sliep, hydraulische kalk, egalisatie, pleister- en reparatiemortel, waterdichte metselwerkverbindingen, etc. Het hecht op alle soorten ondergronden zoals briesblokken, bakstenen, steen, hout, etc.

Maakt het mogelijk : - Dunne dekvloeren en onderlagen maken. - De hellingen van loggia's en terrassen op te nemen. - Duikers en groeven maken. - Palen, balken, lateien, traptreden enz. repareren - Betonnen afdekkingen plaatsen. - Mortel maken voor ITE.

### KENMERKEN:

■ Voorkomen: reukloos poeder. ■ Mengbaar met water.

### VOORZORGSMATREGELEN:

■ Luchtkalk: eerst testen.  
■ TECHNO DIS ECOCERT: voorbereiding van vette, olieachtige ondergronden.  
■ TECHNO CBC: voorbereiding van ondergronden, reinigen van kalkaanslag, ontroesten van gesloten ondergronden.

**VEILIGHEID:** ■ raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ **DOSERING VOOR CEMENT/PLEISTER :**  
• 1 dosis van 350 g voor 1 zak cement van 35 kg.  
• 1 dosis van 350 g voor 6 zakken van 25 kg kant-en-klare pleister.  
Toevoegen aan de droge mix alvorens het aanmaakwater toe te voegen.

■ **DOSERING VOOR LIJMMORTEL :**  
Poedervormige lijm mortel van klasse C1 of C2 direct met een eerste deel van het water of droog in de mix verwerken. Let op het mengwatergehalte van de initiële lijm mortel.

■ **DOSERING VOOR TACK COAT :**  
• Giet 1 dosis van 350 g voor 1 tot 3 L water. - Aanbrengen met borstel, rol of spuit op een schoon en droog oppervlak. - Breng coatings, mortels, dekvloeren of platen aan voordat de tack coat is opgedroogd.  
• Verbruik: 4 tot 6 m<sup>2</sup> per L mengsel.

### SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



**VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES:** de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevredigend zijn.