



Création : 26/06/2026 • Mise à jour : 26/06/2026

CONDITIONNEMENTS :

- Cartouche de 400 g
- Cartouche LS de 400 g
- Graisseur 60 mL
- Fût de 50 Kg
- Seau de 25 Kg

GRAISSLUB ACA AA 2



Graisse haute performance



DOMAINES D'APPLICATION :

Graisse polyvalente biodégradable, fortement adhérente, destinée aux équipements agroalimentaires exposés à l'eau, aux lavages fréquents et aux contaminations.

Elle offre une excellente résistance au délavage, aux charges élevées et au froid négatif, tout en protégeant durablement contre la corrosion.

Recommandée pour les environnements sensibles à la pollution, où toute perte de lubrifiant doit être maîtrisée : biodégradabilité pour traitement de l'eau, agriculture, viticulture, marine, sylviculture, zones extérieures, installations industrielles soumises aux intempéries.

Admise NSF-H1 pour intégrer les graissages des paliers, roulements en zone de production des industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

PROPRIÉTÉS :

- Combinaison du calcium anhydre + huile ester pour empêcher l'adhérence et la pénétration des poussières
- Épaississant à base de calcium anhydre
- Excellente résistance aux lavages réguliers de l'industrie agro-alimentaire
- Formulée sans PFAS
- Sans MOSH / MOAH

UTILISATION :

1. Nettoyer et dégraisser soigneusement les éléments pour éliminer les résidus, poussières ou restes de graisse incompatible.
2. Appliquer la graisse à l'aide d'une pompe à graisse (manuelle, électrique ou pneumatique), ou via un système de graissage centralisé si prévu.
3. Respecter les fréquences de graissage recommandées ou ajuster selon l'intensité d'utilisation et les contraintes environnementales.
4. Veiller à ne pas mélanger avec d'autres graisses sans test préalable de compatibilité.

CONSEIL : Cette graisse est conçue pour répondre aux exigences des sites agroalimentaires audités et des environnements sensibles, grâce à une formulation biodégradable, sans PFAS, sans MOSH/MOAH, facilitant la conformité aux référentiels QHSE, HACCP et politiques RSE.

Sa forte résistance à l'eau et son adhérence maîtrisent les risques de perte de lubrifiant, contribuent à la réduction des consommations et participent à une gestion plus sécurisée et durable des opérations de graissage.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com





BY IPC 

GRAISSLUB ACA AA 2

Graisse haute performance

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR	UNITÉ	MÉTHODE
Aspect / couleur	blanche	-	-
Grade NLGI	2	-	-
Savon	calcium anhydre	-	-
Densité	0,99	-	-
Huile de base	ester synthétique	-	-
Viscosité huile de base (40 °C, mm²/s)	210	mm²/s	-
Viscosité huile de base (100 °C, mm²/s)	25	mm²/s	-
Pénétration 60 coups (ISO 2137)	265 - 295	-	ISO 2137
Charge de soudure test 4 billes (N)	3000	N	ASTM D2596
Charge de soudure test 4 billes (kg)	306	kg	ASTM D2596
Facteur NDm	500 000	-	-
Classification DIN 51502	KPE2K-40	-	DIN 51502
Classification ISO 12924 (ISO 6743)	L-XD(F)CHB2	-	ISO 12924 (ISO 6743)
Plage de température (°C)	-40 +120 (+130 max)	-	-
Point de goutte (°C)	> 140	°C	DIN 51801
Pression d'écoulement à - 20°C	< 1400 mbar	-	DIN 51805
SKF R2F B à 140 °C	pass	-	-
SKF Emcor eau distillée (ISO 11007)	0 - 0	-	DIN 11007
Résistance à l'eau (79 °C, ISO 11009)	< 5 %	-	DIN 11009
Résistance à l'eau (90 °C, DIN 51807)	0	-	DIN 51807
NSF	H1	-	-
MOSH MOAH	sans	-	-
Halal	oui	-	-
Kosher	oui	-	-
Durée de stockage*	4	an	-
Autres	biodégradabilité 65 % OECD 301 B sans allergènes (EU No 1169/2011, Annex II) sans silicone sans perturbateurs endocriniens		

* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com

IPC 
UNIQUE PAR NATURE

Page
2 / 2