



BY IPC

Création : 02/02/26 • Mise à jour : 24/06/26

CONDITIONNEMENTS :

- Aérosol de 500 mL

GRAISSLUB ALX 1 Aérosol



Graisse lavable résistance extrême



DOMAINES D'APPLICATION :

Graisse aérosol polyvalente haute performance, conçue pour le graissage longue durée de composants mécaniques soumis à des charges élevées et à des vitesses lentes à moyennes.

Son format spray permet une application rapide, propre et précise, y compris sur des zones difficiles d'accès, tout en assurant une excellente tenue dans le temps et des intervalles de re-lubrification espacés.

Elle est recommandée pour le graissage des glissières, guides, articulations, axes, arbres, engrenages ouverts, vannes et autres organes mécaniques.

Adaptée aux environnements difficiles (humidité, lavage à l'eau, vapeur, contaminations), elle conserve ses performances tout en protégeant efficacement contre la rouille et la corrosion.

Admise NSF-H1, elle convient parfaitement aux machines en milieu alimentaire, jusqu'en zone de production, ainsi qu'aux équipements extérieurs.

PROPRIÉTÉS :

- Alternative au graissage en cartouche, application facilitée
- Aluminium complexe : excellente stabilité mécanique. Très bonne résistance à l'oxydation.
- Haute capacité de charge : supporte des fortes pressions, chocs et vibrations.
- Additifs Extreme Pression (EP) + Anti-Usure : limite le grippage. Réduit fortement l'usure. Prolonge la durée de vie des organes.
- Résistance au lavage : excellente tenue au délavage. Idéale en agroalimentaire et zones nettoyées.
- Sans PFAS : formulation plus responsable. Compatible avec les exigences actuelles des sites sensibles.

UTILISATION :

1. Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les pièces à graisser avant application.
2. Pulvériser à environ 20 cm sur une surface propre et sèche.
3. Laisser le produit pénétrer quelques instants.
4. Réappliquer selon la fréquence de fonctionnement ou les conditions d'exposition (poussières, humidité, température).

CONSEIL : Notre graisse ALX1 en aérosol est la solution de remplacement idéale pour les graissages habituels au pinceau sur les engrenages, les glissières, les mécanismes chargés... Fini les paquets de graisses sales et dégradants !

Optez pour un graissage durable et propre, déposez un léger film de graisse ALX1 et conservez des installations optimisées et propres. De plus, l'absence de substances perfluorées répond aux nouvelles attentes réglementaires et sociétales en matière de sobriété chimique et de durabilité industrielle.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com





BY IPC

GRAISSLUB ALX 1 Aérosol

Graisse lavable résistance extrême

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR	UNITÉ	MÉTHODE
Aspect / couleur	blanche	-	-
Grade NLGI	1	-	ASTM D217
Gaz propulseur	butane propane	-	-
Savon	aluminium complexe	-	-
Densité relative (principe actif aérosol)	0,83	-	-
Huile de base	blanche minérale	-	-
Viscosité huile de base (40 °C)	450	mm ² /s	ASTM D7152
Viscosité huile de base (100 °C)	42	mm ² /s	ASTM D7152
Pénétration 60 coups	310 - 340	-	ISO 2137
Charge de soudure test 4 billes	6000	N	DIN 51350
Charge de soudure test 4 billes	610	kg	DIN 51350
Facteur NDm	400 000	-	-
Classification DIN 51502	KP1K-20	-	DIN 51502
Classification ISO 12924 (ISO 6743)	L-XB(F)CDB1	-	ISO 12924 (ISO 6743)
Plage de température	-20 +120 (+130 max)	°C	-
Point de goutte	> 230	°C	IP 396
SKF Emcor eau distillée	> 1 - 1	-	ISO 11007
Résistance à l'eau (79 °C)	< 10 %	-	ISO 11009
Résistance à l'eau (90 °C)	0	-	DIN 51807
NSF	H1	-	-
Halal	non	-	-
Kosher	non	-	-
Durée de stockage*	3	an	-
Autres	sans allergènes (EU No 1169/2011, Annex II) sans OGM sans substances ionisantes sans silicone, sans PFAS		

* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com

IPC
UNIQUE PAR NATURE

Page
2 / 2